

## SIGILLANTE

Anaerobico



È un sigillante a base di PTFE per giunzioni filettate metalliche. Viene usato in sostituzione di nastro PTFE e di canapa. Si usa su tutte le superfici metalliche. Tempo di indurimento funzionale 20-30 minuti a temperatura 20°C. È approvato l'uso su impianti di acqua potabile e gas. La versione "BLOCK" ha funzione bloccante. Smontaggio solo mediante riscaldamento.

CODICE	MODELLO	MODO D'USO	CONFEZIONE		
			kg	pz	
<b>EUROSIG1</b>	<b>EUROSIG 100 gr</b>	Si applica su metà della circonferenza del filetto maschio e metà sulla circonferenza del filetto femmina.	0,100	50	
<b>EUROSIG2</b>	<b>EUROSIG 250 gr</b>		0,250	10	
<b>EUROSIGB</b>	<b>EUROSIG/BLOCK 100 gr</b>		0,100	50	